

## ALLEGATO 2: CLASSIFICAZIONE PARQUET

La nostra azienda a tutela del consumatore, nella classificazione dell'aspetto della faccia esterna degli elementi lignei, segue le indicazioni fornite dalle norme UNI indicate di seguito, ampliandole nella definizione e inserendo ulteriori sottocategorie, per meglio descrivere e garantire la propria offerta. Pertanto:

### CLASSIFICAZIONI PARQUET TRADIZIONALE IN LEGNO MASSELLO di ROVERE SLAVONIA

secondo le normative UNI EN 13226:2004 e UNI EN 13227:2004

---

**PRIMA SCELTA - Extra (rigatino):** fibratura prevalentemente diritta; possibile la presenza di eventuali specchiature (raggi parenchimatici) in sezione radiale; consentita leggera variazione di colore; assenza di nodi, anche se sani. Esente da qualsiasi tipo di attacco fungino e privo di qualsiasi segno di moschettatura (minuscoli fori lasciati dall'attacco di insetti). Esente da alburno.

**PRIMA SCELTA FIAMMATO (natur):** fibratura caratteristica a vena piatta e fiammata, possibile la presenza di eventuali specchiature (raggi parenchimatici) in sezione radiale; consentita leggera variazione di colore. Esente da qualsiasi tipo di attacco fungino e privo di qualsiasi segno di moschettatura (minuscoli fori lasciati dall'attacco di insetti - Lyctus inattivo). Esente da alburno. Ammessi piccoli nodi sani e del colore della specie se di diametro  $\leq 3$ mm. Non consentite setolature (microfessurazioni).

**SECONDA SCELTA A:** come Prima Scelta, ma con preponderanza di vena piatta e fiammata, arricciature ed escursioni cromatiche accentuate. Esente da alburno. Ammessi piccoli nodi sani e del colore della specie di diametro da 10mm a 30mm. Consentite setolature (microfessurazioni) fino a 15mm di lunghezza.

**SECONDA SCELTA B:** come seconda scelta A, ma con nodi sani e del colore della specie di diametro  $< 40$ mm. Discolorazioni, consentite leggere tracce di alburno sano.

**RUSTICO D:** come seconda scelta B ma con nodi  $< 60$ mm. Discolorazioni evidenti, ammesse anche modeste anomalie fisiche ed estetiche, correggibili in corso di posa in opera.

### PARQUET PREFINITO A DUE STRATI

secondo la normativa UNI EN 13489:2004

---

**PREMIER:** venatura prevalentemente rigata, assenza di nodi, presenza di specchiature in percentuale  $< 15\%$ , assenza di alburno, consentite leggere variazioni di colore.

**STANDARD:** fornitura mista composta al 50% da selezione Premier e al 50% da selezione Struktur.

**STRUKTUR:** venatura prevalentemente fiammata, ammesso alburno sano (fino al 50% della faccia anteriore) e leggere variazioni di colore; presenza di piccoli nodi di diametro  $< 8$  mm in percentuale  $< 10\%$ .

**MARKANT:** venatura mista, variegature di colore; ammessa la presenza di nodi aderenti o consolidati e la moschettatura, senza compromettere la resistenza o la qualità di resistenza all'usura.

### PARQUET PREFINITO A TRE STRATI

secondo la normativa UNI EN 13489:2004

---

**ELEGANCE:** venatura prevalentemente rigata, assenza di nodi.

**NATUR:** venatura mista, rigata e fiammata; presenza di piccoli nodi  $< 5$  mm.

**CLASSIC:** venatura mista, variegature di colore; presenza di nodi aderenti o consolidati e di piccoli nodi aperti.

**RUSTIC:** venatura mista e naturali variegature di colore; marcata e diffusa presenza di nodi aderenti o consolidati.

La PARQUET PRO si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali al contenuto del presente documento.