

ALLEGATO 2: CLASSIFICAZIONE PARQUET

La nostra azienda a tutela del consumatore, nella classificazione dell'aspetto della faccia esterna degli elementi lignei, segue le indicazioni fornite dalle norme UNI indicate di seguito, ampliandole nella definizione e inserendo ulteriori sottocategorie, per meglio descrivere e garantire la propria offerta. Pertanto:

CLASSIFICAZIONI PARQUET TRADIZIONALE IN LEGNO MASSELLO di ROVERE SLAVONIA

secondo le normative UNI EN 13226:2004 e UNI EN 13227:2004

PRIMA SCELTA - Extra (rigatino): fibratura prevalentemente diritta; possibile la presenza di eventuali specchiature (raggi parenchimatici) in sezione radiale; consentita leggera variazione di colore; assenza di nodi, anche se sani. Esente da qualsiasi tipo di attacco fungino e privo di qualsiasi segno di moschettatura (minuscoli fori lasciati dall'attacco di insetti). Esente da alburno.

PRIMA SCELTA FIAMMATO: fibratura caratteristica a vena piatta e fiammata, possibile la presenza di eventuali specchiature (raggi parenchimatici) in sezione radiale; consentita leggera variazione di colore. Esente da qualsiasi tipo di attacco fungino e privo di qualsiasi segno di moschettatura (minuscoli fori lasciati dall'attacco di insetti - Lyctus inattivo). Esente da alburno. Ammessi piccoli nodi sani e del colore della specie se di diametro ≤ 3 mm. Non consentite setolature (microfessurazioni).

SECONDA SCELTA NATUR: come Prima Scelta, ma con preponderanza di vena piatta e fiammata, arricciature ed escursioni cromatiche accentuate. Esente da alburno. Ammessi piccoli nodi sani e del colore della specie di diametro da 10mm a 20mm. Consentite setolature (microfessurazioni) fino a 15mm di lunghezza.

TERZA SCELTA RUSTIC: come seconda scelta A, ma con nodi sani e del colore della specie di diametro < 30 mm. Discolorazioni.

RUSTICO ANTIQUE: come seconda scelta B ma con nodi < 60 mm. Discolorazioni evidenti, ammesse anche modeste anomalie fisiche ed estetiche, correggibili in corso di posa in opera. Ammesse tracce di alburno sano e moschettature

PARQUET MULTISTRATO - Essenza nobile 4mm

secondo la normativa UNI EN 13489:2004

SELECT: venatura prevalentemente rigata, assenza di nodi, possibile la presenza di specchiature in percentuale $< 15\%$, assenza di alburno, consentite leggere variazioni di colore.

STANDARD: fornitura mista composta al 50% da selezione Premier e al 50% da selezione Struktur.

NATUR: venatura prevalentemente fiammata, esente da alburno, ammesse leggere variazioni di colore; presenza di piccoli nodi sani di diametro < 8 mm in percentuale $< 10\%$. Non ammesse moschettature e microfessurazioni

RUSTIC: venatura mista, variegature di colore; ammessa la presenza di nodi aderenti o consolidati e la moschettatura, senza compromettere la resistenza o la qualità di resistenza all'usura.

La PARQUET PRO si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali al contenuto del presente documento.